

SOLGEL WE

Tonalizzante per pietra, intonaco e cotto

Data aggiornamento: 15/02/2024

DESCRIZIONE

SOLGEL WE è un protettivo ravvivante per superfici porose come marmi e graniti, terracotta, intonaci e materiali affini. Il liquido forma uno strato minerale sottile e vetroso che riduce lo scattering della luce conferendo un effetto bagnato alle superfici, proteggendole da penetrazione di acqua e agenti macchianti. **PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.**

APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

Applicare il prodotto su superficie asciutta e priva di polvere.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso e non va diluito

Modalità d'uso

Applicare il liquido sulla superficie per mezzo di un pennello, impregnando in modo uniforme il materiale. Lasciare che il materiale assorba il liquido fino a completa asciugatura.

Nel caso di superfici con basso assorbimento (es. marmi levigati o calcari compatti) utilizzare un panno morbido (microfibra o TNT) per tamponare gli eccessi di prodotto e mantenere opaca la superficie.

Il prodotto è compatibile per l'applicazione spray o a rullo.

Resa/consumo

~ 5 metri quadri / litro (applicazioni a pennello).

~ 10 metri quadri / litro (applicazioni spray).

Tempo di attivazione

1-2 ore, a seconda delle condizioni di temperatura.

Stabilità

Il trattamento è completamente stabile dopo 72 ore.

Temperatura di esercizio

Applicare il prodotto in condizioni di temperatura idonee (min. 5°C - max. 35°C).

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Composizione

Soluzione concentrata di silice amorfa funzionalizzata, stabilizzata in alcool (2-propanolo).

Aspetto

Liquido, incolore, trasparente.

Densità relativa

0,839 g/cm³

Essiccazione

A temperatura ambiente.

Punti di infiammabilità

< 19°C

Reazioni coinvolte

Il prodotto solidifica attraverso due reazioni:

- Idrolisi
 $\text{Si(OR)}_n + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Si(OR)}_{n-1}(\text{OH}) + \text{ROH}$
- Condensazione
 $\text{Si(OR)}_n + \text{Si(OR)}_{n-1}(\text{OH}) \rightarrow (\text{RO})_{n-1}\text{Si-O-Si(OR)}_{n-1} + \text{ROH}$
(dealcolazione)
 $\text{Si(OR)}_{n-1}(\text{OH}) + \text{Si(OR)}_{n-1}(\text{OH}) \rightarrow (\text{RO})_{n-1}\text{Si-O-Si(OR)}_{n-1} + \text{H}_2\text{O}$
(disidratazione)

Il prodotto in fase di reazione libera acqua ed alcool per semplice evaporazione.

Angolo di contatto

106 ± 10 (°θ) secondo UNI EN 15802, 2004.

Coefficiente di assorbimento d'acqua

w = 0,049 kg/(m²h^{0,5}) Classe W₃ (bassa permeabilità all'acqua liquida) secondo UNI EN 1062-3, 2008.

Permeabilità al vapore acqueo

Classe V₁ (alta permeabilità al vapore) secondo UNI EN ISO 7783, 2012.



Resistenza ai detersivi / manutenzione

Per la pulizia delle superfici trattate è sufficiente l'utilizzo di acqua e detersivi neutri servendosi di spugne morbide o di panni in microfibra. Evitare detersivi in polvere, sostanze fortemente alcaline e mezzi abrasivi.

NOTE AGGIUNTIVE E CONSIGLI

Pulizia dei mezzi di applicazione

Si consiglia la pulizia dei mezzi utilizzati per l'applicazione con alcol (etilico o isopropilico).

Conservazione

Conservare in contenitore ben chiuso, lontano da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto.

Stoccaggio

6 mesi dalla data di produzione, conservato nell'imballo originario in idonee condizioni. Data di scadenza e numero di lotto riportate sulla confezione.

Sicurezza

Il prodotto è infiammabile.

Altri consigli

Prodotto a base alcolica e a presa rapida: evitare di utilizzare il formulato a temperature superiori ai 35 °C. ATTENZIONE: Eseguire sempre delle prove preliminari prima di trattare l'intera superficie.

Note

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.siltea.eu o possono essere richieste presso i nostri uffici.



SILTEA SRL

Via Carlo Goldoni 18, Padova 35131 PD, Italia
T/F +39 049 657350 - info@siltea.eu - www.siltea.eu
P.IVA 04562440281 – REA 399761 PD – Cap. Soc. € 10.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 (Certificato nr 0056/2022)